

Podkład akrylowy GranoporPrimer (Baumit GranoporPrimer)



Produkt	Gotowy do użycia środek gruntujący na bazie żywic akrylowych.	
Skład	Spoiwo z żywic akrylowych, wypełniacze mineralne, pigmenty, woda, inne dodatki.	
Właściwości		
Przeznaczenie	Do gruntowania podłoża pod tynki akrylowe GranoporTop oraz pod tynki mozaikowe, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.	
Dane techniczne	Zawartość ciał stałych:	ok. 58%
	Gęstość:	ok. 1,50 kg/dm ³
	Wartość pH:	8
	Zużycie (na gładkim podłożu):	ok. 0,2 – 0,3 kg/m ²
Forma dostawy	Kubel 5 kg lub 25 kg	
Przechowywanie	W suchym i chłodnym pomieszczeniu, chroniąc przed mrozem, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach – 12 miesięcy.	
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.	
Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach	Produkt nie podlega obowiązkowi znakowania.	
Podłoże	Podłoże musi być nośne, związane, suche, niespękane oraz wolne od kurzu, tłuszczów i wykwitów. Produkt można stosować na następujących podłożach: <ul style="list-style-type: none">■ warstwy zbrojone w systemach ociepleń,■ tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe■ beton i inne podłoża mineralne■ stare, dobrze trzymające się powłoki farb i tynków mineralnych, silikatowych i dyspersyjnych■ tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe. Nie stosować produktu na: <ul style="list-style-type: none">■ świeże tynki wapienne■ powłoki z farb olejnych, lakierów■ tworzywa sztuczne.	
Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none">■ powierzchnie osypujące się należy oczyścić mechanicznie;■ pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej;■ powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej pary wodnej lub przy użyciu środków do usuwania alg;■ stare, zwiędzłe farby mineralne oczyścić mechanicznie;■ wykwity usunąć mechanicznie;■ uszkodzone, spękane powierzchnie naprawić przy użyciu odpowiednich szpachli;	
Nanoszenie	Odpowiednio przygotowane podłoże musi być niezamarznięte i suche; gruntowanie podkładem wykonywać na całej powierzchni. Przy kilkukrotnym gruntowaniu między każdą operacją zachować przerwę minimum 24 godz. Produkt dokładnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem; nie mieszać z innymi podkładami! Dla regulacji konsystencji dodawać max. 2 l wody na 25 kg podkładu GranoporPrimer. Podkład można nanosić wałkiem lub pędzlem; pracować równomiernie i bez przerw. Czas schnięcia: minimum 24 godz.	

Budowa powłoki:

1 x podkład GranoporPrimer

1 x tynk GranoporTop lub tynk mozaikowy (Baumit MosaikTop)

Wskazówki:

Temperatura stosowania oraz podczas schnięcia (min. przez 12 godz. od gruntowania) nie powinna być wyższa niż +5°C. Przy dużym nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio osłonić elewację. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą wyraźnie wydłużyć czas schnięcia. Czyszczenie narzędzi wodą natychmiast po użyciu.

Środki bezpieczeństwa

Środki bezpieczeństwa: Chronić oczy i skórę. Osłonić otoczenie tynkowanych powierzchni. Ewentualne ubrudzenia usuwać za pomocą wody nie czekając na wyschnięcie.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniamy one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze "Ogólne warunki umów" znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego przedstawiciela regionalnego.